

Productinformatie

# Placrylat Primer Wit

## 470554

2 componenten op basis van acrylaatharsen.

Placrylat geeft aan uw ondergrond zeer goede oppervlakte eigenschappen.

Snel en goed schuurbaar.

De lak geeft een goede lakstand voor een verdere opbouw van uw laksysteem.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### Plantag Coatings Groep BV

Delta 32  
6825 MS Arnhem  
Postbus 2011  
6802 CA Arnhem  
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102  
F +31 (0)26 36 44 151  
info@plantag.nl

[www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)



#### Toepassingsgebied

Als grondlak voor diverse houtsoorten, MDF en kunststof. Voor kunststof geldt: door de verschillende soorten kunststof dient de hechting van de lak vooraf gecontroleerd te worden. Grondig ontvetten van het kunststof is daarbij noodzakelijk.

#### Technische gegevens

Glansgraad	Geen.
Kleurtint	Wit.
Mengverhouding	100 gewichtsdelen lak op 10 gewichtsdelen verharder VC 562376. 100 volle delen lak op 14 volle delen verharder VC 562376.
Verdunning	AC verdunning SO 660110. AC verdunning SO 660668.
Reiniging	Verdunning SO 602020 / 602089.
Vlampunt	21 - 55 °C.
Dichtheid	1,45 g/m <sup>3</sup> bij 20 °C.
Leveringsviscositeit	70 - 80 sec DIN 53211 4mm.
Spuitviscositeit	20 - 50 sec DIN 53211 4mm.
Potlife	ca. 6 uur bij 20 °C.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

#### Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten.
Opbrengst	150 - 250 g/m <sup>2</sup> .
Droogtijden	3 min = stofdroog. 6 min = beperkt schuurbaar. 60 min = schuurbaar. Stapelbaar bij normale opbrengst na ca. 8 uur. Geforceerde droging reduceert de droogtijden sterk.
Vaste stoffen gehalte	ca. 65,20 %

#### Veiligheid

Klasse	UN code 1263, paint, 3, VG II, (D/E), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.

