

## Productinformatie

# Placrylat Plamuur Wit AS

## 472844.10

2 componenten op basis van acrylaatharsen.

Placrylat geeft aan uw ondergrond zeer goede oppervlakte eigenschappen.

Snel en goed schuurbaar.

De lak geeft een goede lakstand voor een verdere opbouw van uw laksysteem.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### Plantag Coatings Groep BV

Delta 32  
6825 MS Arnhem  
Postbus 2011  
6802 CA Arnhem  
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102  
F +31 (0)26 36 44 151  
info@plantag.nl

[www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)



### Toepassingsgebied

Als grondlak voor kunststof. Speciaal om zgn. swirleffecten te overbruggen. Voor kunststof geldt: door de verschillende soorten kunststof dient de hechting van de lak vooraf gecontroleerd te worden. Grondig ontvetten van het kunststof kan noodzakelijk zijn.

### Technische gegevens

Glansgraad	Geen.
Kleurtint	Wit.
Mengverhouding	100 gewichtsdelen lak op 8 gewichtsdelen verharder VC 570529 of 10 % gewichtsdelen VC 562376.
Verdunning	AC verdunning SO 602083. AC verdunning SO 602061.
Reiniging	Verdunning SO 602020 / 602089.
Vlampunt	< 21 °C.
Dichtheid	1,47 g/m <sup>3</sup> bij 20 °C.
Leveringsviscositeit	70 - 80 sec DIN 53211 4mm.
Spuitsviscositeit	20 - 50 sec DIN 53211 4mm.
Potlife	ca. 6 uur bij 20 °C.
Vaste stoffen gehalte	ca. 64,7 %

### Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten en gieten.
Opbrengst	150 - 250 g/m <sup>2</sup> .
Droogtijden	5 min = stofdroog. 10 min = beperkt schuurbaar. 60 min = schuurbaar. Stapelbaar bij normale opbrengst na ca. 8 uur. Geforceerde droging reduceert de droogtijden sterk.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

### Veiligheid

Klasse	UN code 1263, paint, 3, VG II, (D/E), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.