

Deco Effect Pasta

772118

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Product

Deco Effect Pasta, is een waterverdunbare effectpasta, toe te passen op diverse laksystemen.

Productbeschrijving

Goed dekkende en makkelijk verwerkbaar kleurpasta, voor een extra aantekening van het hout.

Toepassingsgebied

Als effectlaag voor diverse laksystemen.

Technische gegevens

Glansgraad	n.v.t.
Kleur	wit
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	water
Leveringsviscositeit	20 - 45 sec.
Spuitviscositeit	20 - 45 sec.
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	ca. 32,4 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Deco Effect Pasta

772118

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Verwerking

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	Afhankelijk van het gewenste effect
Maximale opbrengst	Afhankelijk van het gewenste effect
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰ (niet onder de 15 ⁰ C)
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	water
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Lichtechtheid	n.v.t.
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %
Droging	15 min Stofdroog 60 min Schuurbaar Geforceerde droging reduceert het drogen sterk.

Beschikking

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

Verpakking

Meerdere verpakkingseenheden mogelijk (o.a. 5, 10, 25kg)

Veiligheid, normen en bestendigheid

Voldoet aan de normen: DIN 68861.1B

Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VG III, (D/E), GGVS/ADR.

Info: Zie veiligheidsblad.

