



# O-Care

OL 1-78753

Delta 32,6825 MS Arnhem  
T. +31 (0) 26 388 21 02  
E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

## PRODUCT

Kleurloze water gedragen onderhoudsolie.

De onderhoudsolie is een hoogwaardige water gedragen olie-emulsie voor periodiek onderhoud die de levensduur van de toplaag verlengt.

## TOEPASSINGSGBIED

Hout, parket- en meubel industrie.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad	Mat
Kleur	kleurloos
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	n.v.t.
Leveringsviscositeit	10-12 sec. Din 53211/ 4 mm bij 20 °C
Vaste stoffen gehalte	ca. 10 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Aangebroke verpakking goed afsluiten.

# O-Care



Delta 32,6825 MS Arnhem  
T. +31 (0) 26 388 21 02  
E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

OL 1-78753

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

## VERWERKING

Applicatie methode	Voor gebruik goed oproeren en onverdund handmatig met een pluisvrije doek of met een witte pad op een schoon en stofvrij oppervlak aanbrengen en inmasseren. Vervolgens overtollig product opnemen met een schone pluisvrije doek.
Aantal lagen	1 laag, onverdund en in een dunne laag gelijkmatig aanbrengen.
Opbrengst per laag	20-40 gr/m <sup>2</sup>
Droging	Na 4 à 6 uur drogen licht belastbaar. Na opbrengen van de onderhoudsolie, de meubelen of het parket de eerste 7 dagen alleen droog reinigen.

## BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

## VERPAKKING

200 ml, 1, 5 en 25 kg

## VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

De gebruikte doeken kunnen tot zelfontbranding komen door broei (auto-oxidatie). De doeken na gebruik in een goed geventileerde ruimte uithangen en na 48 uur drogen afvoeren bij het normale afval, of in een gesloten, vuurvaste container opslaan.

Vermijd hoge temperaturen. Vloeistoffen direct verwijderen van het oppervlak. Voorzichtig met scherpe voorwerpen, gebruik onderzetters. Gebruik geen sterk alkalische- of oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen.

Voldoet aan de normen DIN 68861.1C, EN 71/Deel 3. Vrij van zware metalen. Voldoet tevens voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.

Gevarencode: Geen ADR, (-), GGVS

Info: Zie veiligheidsblad.