



Waterbeits

BP 710xxx

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

PRODUCT

Waterbeits 710xxx, leverbaar in diverse trendy kleuren.

De waterbeits 710-XXXX is zeer mooie en makkelijk verwerkbaar met een mooie aan kleuring van het hout.

TOEPASSINGSGBIED

Wordt toegepast als dompel of spuit/veegbeits op diverse houtsoorten voor de meubel- en timmerindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad	N.v.t.
Kleur	Diverse trendy kleuren
Mengverhouding	N.v.t.
Verdunning	Niet verdunnen.
Leveringsviscositeit	12-14 sec.
Spuitviscositeit	12-14 sec.
Potlife	N.v.t.
Vaste stoffen gehalte	Ca. 2 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Waterbeits

Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: info@plantag.nl

Website: www.plantag.nl

BP 710xxx

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1 laag
Opbrengst per laag	10 – 30 gr/ m ²
Maximale opbrengst	50 gr/ m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18°C
Optimale luchtvochtigheid	60 %
Materiaal temperatuur	16-20°C
Reinigingsverduunning	Water
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Lichtechtheid	N.v.t.
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %
Droging	2 tot 4 uur overspuitbaar. Geforceerde droging reduceert het drogen sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

Meerdere verpakkingseenheden mogelijk (o.a. 5, 10 en 25kg).

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Gearencode: Geen ADR, (-), GGVS.

Info: Zie veiligheidsblad.