

Cromafix



Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Kleurlak 553-xx

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

PRODUCT

Cromafix Kleurlak 553-xx is een 1K sneldrogende, goed schuurbare kleurlak op basis van nitrocellulose. Sneldrogende kleurlak op cellulose basis, leverbaar in diverse kleuren waaronder RAL en NCS.

TOEPASSINGSGEBIED

Universeel inzetbare kleurlak voor de timmer- en meubelindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad	zijdeglans 25-30
Kleur	o.a. RAL / NCS kleuren
Mengverhouding	N.v.t.
Verdunning	Maximaal 10% NC verdunning SO 600239 Maximaal 10% AC verdunning SO 660110
Leveringsviscositeit	38-56 sec.
Spuitviscositeit	21-25 sec.
Potlife	N.v.t.
Vaste stoffen gehalte	Ca. 37 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Cromafix



Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: info@plantag.nl

Website: www.plantag.nl

Kleurlak 553-xx

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1 à 2 lagen
Opbrengst per laag	100 – 120 gr/ m ²
Maximale opbrengst	120 gr/ m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18°C
Optimale luchtvochtigheid	60 %
Materiaal temperatuur	16-20°C
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 320
Lichtechtheid	Ja
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %
Droging	10 min. stof droog. 20 min. aanpakbaar. 1 uur schuurbaar. 16 uur inpakbaar. Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

Meerdere verpakkingseenheden mogelijk o.a. 5, 10 en 25 kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Voldoet aan de normen DIN 68861.1C.

Gevarencode: UN-code 1263, Paint, 3, VG II, (D/E), GGVS/ADR.

Info: Zie veiligheidsblad.