

# Patina



## Deco Effect Pasta Wit 772118

Delta 32,6825 MS Arnhem  
T. +31 (0) 26 388 21 02  
E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### PRODUCT

Deco Effect Pasta, is een water verdunbare effectpasta, toe te passen op diverse laksystemen.

Snelle en makkelijk verwerkbaar kleurpasta, voor een extra aantekening van houtnerven

### TOEPASSINGSGBIED

Deze effect laag dient met een laklaag afgewerkt te worden.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Wit.
Glansgraad	n.v.t.
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	Water/ 602000
Leveringsviscositeit	20-45 sec.
Spuitviscositeit	20-45 sec.
Vaste stofgehalte	32.4 %
Potlife	n.v.t
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.

# Patina

Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)

Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

## Deco Effect Pasta Wit 772118

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten, opbrengen met kwast of doek.
Aantal lagen	Afhankelijk van het gewenste effect
Opbrengst per laag	Afhankelijk van het gewenste effect
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C <sup>0</sup>
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C <sup>0</sup>
Reinigingsverduunning	Water
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	n.v.t
Lichtechtheid	n.v.t
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.
Droging	15 min stof droog. 60 min schuurbaar.

Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

### BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

### VERPAKKING

Verpakkingseenheid 25 liter

### VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VG II, (D/E), GGVS/ADR

Info: Zie veiligheidsblad.