

Placrylat



Grondlak Speed 366682

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

PRODUCT

De Placrylat grondlak Speed is een heldere, snel drogende en goed schuurbare grondlak op basis van acrylaatharsen

TOEPASSINGSGEBIED

Voor de Timmer- en Meubelindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Blank/transparant
Glansgraad	n.v.t.
Mengverhouding	100 delen AC 366682 + 12 delen verharder VC 562376
Verdunning	Max. 10 % SO 660110
Leveringsviscositeit	ca. 30 - 32 sec
Spuitviscositeit	17-28 sec
Vaste stofgehalte	26.5 %
Potlife	ca. 6 uur
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.

Placrylat



Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: info@plantag.nl

Website: www.plantag.nl

Grondlak Speed 366682

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1 of meerdere lagen
Opbrengst per laag	100 – 150 gram/m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	nee
Lichtechtheid	ja
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.
Droging	20 min. stof droog. 180 min. schuurbaar. Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

25 kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VG III, (D/E), GGVS/ADR

Info: Zie veiligheidsblad.