

Placrylat

Diverse glansgraden

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

PRODUCT

Placrylat is een heldere niet vergelende, lichtechte aflak met een hoog vullend vermogen.

TOEPASSINGSGBIED

Breed inzetbaar als blanke aflak voor de hout- en meubelindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Blank/transparant
Diverse glansgraden mogelijk	
	371118 gl.10
	371117 gl.20
	370630 gl.30
	374697 gl.40
	368091 gl.70
	370679 gl.90 *
Mengverhouding	100 delen lak + 12 delen verharder VC 562376 100 delen 370679 * + 35 delen verharder VC 562376
Verdunning	Max. 10 % SO 660110
Leveringsviscositeit	ca. 28- 30 sec
Spuitviscositeit	23-250 sec
Vaste stofgehalte	23.38 %
Potlife	ca. 4 uur
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.



Placrylat

Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: info@plantag.nl

Website: www.plantag.nl

Diverse glansgraden

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1 laag
Opbrengst per laag	100 – 125 gram/m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	nee
Lichtechtheid	ja
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.
Droging	10 min. stof droog. 120 min schuurbaar. Na 24 uur stapelbaar. Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

25 kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VG II, (D/E), GGVS/ADR

Info: Zie veiligheidsblad.