



# Plantulose

## Grondlak zwart 272403.5

Delta 32,6825 MS Arnhem  
T. +31 (0) 26 388 21 02  
E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### PRODUCT

Plantulose grondlak zwart 272403.5 is een 1K vullende grondlak.

Plantulose grondlak zwart, is een sneldrogende en goed schuurbare grondlak, met een hoog vullend vermogen.

### TOEPASSINGSGEBIED

Hoge kwaliteit grondlak voor hout- of meubelindustrie.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad	N.v.t.
Kleur	Zwart
Mengverhouding	N.v.t.
Verdunning	NC verdunning SO 600239 AC verdunning SO 660110
Leveringsviscositeit	35-40 sec.
Spuitviscositeit	17-40 sec.
Potlife	N.v.t.
Vaste stoffen gehalte	Ca. 58,6 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

# Plantulose

Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)

Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

## Grondlak zwart 272403.5

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1 à 2 lagen
Opbrengst per laag	90 – 120 gr/ m <sup>2</sup>
Maximale opbrengst	120 gr/ m <sup>2</sup>
Optimale temp. Spuiterij	16-18°C
Optimale luchtvochtigheid	60 %
Materiaal temperatuur	16-20°C
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Lichtechtheid	Beperkt
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %
Droging	8 min. stof droog. 30 min Licht schuurbaar. 60 min goed schuurbaar en overspuitbaar. Geforceerde droging reduceert het drogen sterk.

### BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

### VERPAKKING

30 liter.

### VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Voldoet aan de normen DIN 68861.1C.

Gevarencode: UN-code 1263, Paint, 3, VG II, (D/E), GGVS/ADR.

Info: Zie veiligheidsblad.