



Cromapur

Grondlak 41917

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

PRODUCT

Cromapur Grondlak 41917 is een transparante, hoog vullende en zeer goed schuurbare polyurethaan grondlak. Kan perfect worden ingezet wanneer er een gesloten oppervlak, of houtnerf gewenst is.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor de Timmer-, meubel-, lijsten en keuken industrie

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Kleurloos/transparant
Glansgraad	n.v.t.
Mengverhouding	100 delen cromapur 41917 + 50 delen verharder 46328 gewicht
Verdunning	Max. 10 % SO 660110
Leveringsviscositeit	ca. 35-37 sec
Spuitviscositeit	17-30 sec
Vaste stofgehalte	ca 45 %
Potlife	ca. 2 uur
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.

Cromapur

Grondlak 41917

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	meerdere lagen
Opbrengst per laag	120-200 gram/m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	grondlak schuren P320
Toepasbaar op gebleekt hout	nee
Lichtechtheid	beperkt
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.
Droging	15 min. stof droog. 120 min. Schuurbaar Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

25 kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Voldoet aan de normen DIN 53160 en EN 71 Teil 3.
Gevalencodes: UN code 1263, Paint, 3, VG III, (D/E), GGVS/ADR
Info: Zie veiligheidsblad.