



Puridur

Holzeffectlak 33079-9-0000

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

PRODUCT

Hoogwaardige transparante matte 2 K lak met UV-absorbers. Geeft het hout een zeer mooie nerfaantekening met behoud van het natuurlijke karakter.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor de Timmer- en Meubelindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Blank/transparant
Glansgraad	Stompmat
Mengverhouding	100 delen Puridur 33079-9-0000 + 20 delen verharder 38080-0-0000
Verdunning	SO 660110
Leveringsviscositeit	30-35 sec Dinc. 4mm
Spuitviscositeit	15-20 sec Dinc. 4mm
Vaste stofgehalte	35 %
Potlife	ca. 5-7 uur
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.

Puridur

Holzeffectlak 33079-9-0000

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1-2 lagen
Opbrengst per laag	100 – 150 gram/m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	nee
Lichtechtheid	ja
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.

Droging 10 min. stof droog.
Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

25 kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Voldoet aan de Normen DIN 68861-1B, EN 71/3
Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VG III, (D/E), GGVS/ADR
Info: Zie veiligheidsblad.