



Puridur

Hoogvullende Grondlak 32075-0-0000

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

PRODUCT

Hoogwaardige transparante hoog vullende, zéér goed schuurbare 2 K grondlak . Uitermate geschikt voor het opbouwen van een transparante hoogglanzende afwerking, met gesloten hout poriën.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor de Timmer- en Meubelindustrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Kleurloos/transparant
Glansgraad	nvt
Mengverhouding	100 delen Puridur 32075-0-0000 + 150 delen verharder 38055-0-0000 100 delen puridur 32075-0-0000 + 100 gewichtsdelen verharder 38057 (IMO)
Verdunning	SO 660110
Leveringsviscositeit	18 sec Din 53211/4
Spuitviscositeit	16-18 sec Din 53211/4
Vaste stofgehalte	41.4 %
Potlife	ca. 4-6 uur
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.

Puridur

Hoogvullende Grondlak 32075-0-0000

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	2-4 lagen
Opbrengst per laag	110-200 gram/m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	nee
Lichtechtheid	ja
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	7-10 %.
Droging	10 min. stof droog. Na 6 -7 uur schuurbaar Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

25 kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Voldoet aan de Normen: IMO Resolutie MSC.61(67) FTP Code, bijlage 1,deel 5
Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VG III, (D/E), GGVS/ADR Info: Zie veiligheidsblad.